



DIORE DELICATO NATURALE

DESCRIÇÃO, COMPOSIÇÃO E USO. Revestimento texturizado à base de Emulsão acrílica estirenada, minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, glicóis e tenso-ativos etoxilados e carboxilados, pigmentos isentos de metais pesados. Uso Externo e Interno. Não recomendamos a utilização combinada e/ou misturas com outros produtos sem a Orientação e concordância por parte do fabricante.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE (ABNT – NBR 13.245 – 02/1995). A superfície deve estar firme, limpa, sem manchas de ferrugem, sem poeira, seca, coesa, sem gordura ou sabão, mofo, resíduos orgânicos e ferrosos. Reboco novo deve ter 30 dias de cura e traço conforme normas ABNT. As partes soltas ou mal aderidas devem ser removidas e/ ou escovadas. Trincas profundas ou capilares, irregularidade e porosidade, como as do concreto aparente, devem ser corrigidas. Manchas de gordura devem ser removidas com água e detergentes. Mofo e algas devem ser removidas mecanicamente ou através de jateamento de água, para aplicação do produto SANITIZANTE. (tipo solução de hipoclorito diluído 1/10 em água) Isolar produtos químicos sujeitos a reação tipo desmoldantes, com DIORE PREPARADOR BASE SOLVENTE.

TIPO DE SUPERFÍCIE	TRATAMENTO
Reboco Fraco / Baixa coesão / Partículas soltas e/ou altamente absorvente (Gesso, Fibrocimento).	- Aplicar o DIORE PREPARADOR BASE ÁGUA e após secagem deste produto aplicar o DIORE SELADOR ACRÍLICO PREMIUM ou DIORE MICRO REVESTIMENTO na cor do revestimento..
Imperfeições profundas.	Corrigir com massa de reboco e/ou Branno regularizador de paredes.
Superfícies Caiadas	Raspar e/ou escovar a superfície para eliminar a cal o máximo possível. Aplicar DIORE PREPARADOR BASE SOLVENTE.
Manchas de Gorduras ou Graxas	Eliminar com uma solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem (se persistirem, aplicar DIORE PREPARADOR BASE SOLVENTE).
Algas e Mofos	Devem ser removidos mecanicamente ou através de jateamento de água para aplicação do produto SANITIZANTE. (tipo solução de hipoclorito 1/10 com água). Após procedimento aplicar DIORE PREPARADOR BASE ÁGUA.
Reboco Novo	Aguardar a cura e secagem (30 dias no mínimo) e aplicar o DIORE PREPARADOR BASE ÁGUA e após secagem deste produto, aplicar o DIORE SELADOR ACRÍLICO PREMIUM na cor do revestimento.
Superfície com brilho	Lixar, eliminar o pó com um pano umedecido em água. Proceder ao preparo para pintura.
Superfícies com umidade	Identificar a origem e tratar de maneira adequada e aguardar secagem completa. Proceder ao preparo para pintura.
Superfície em bom estado	Lixar e eliminar o pó. Proceder ao preparo para pintura.

Observação: superfícies com alta absorção devem ser tratadas com DIORE PREPARADOR BASE ÁGUA OU SOLVENTE antes da aplicação do Selador. Recomendamos teste prático para avaliação do número de demãos e consumo.

VALIDADE DO PRODUTO A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO: Em lata ou balde: 12 meses, Barrica: 06 meses, Caixa: 04 meses, quando não estão expostas a intenso calor, umidade, em contato direto com o solo e não violadas. Recomendamos armazenar sobre pallets.

INSTRUÇÕES DE USO, DILUIÇÕES E CONSUMO.

Observação preliminar: Confira na etiqueta se o material e a cor correspondem ao seu pedido e leia as instruções relativas ao produto contidas na bula da embalagem. Por se tratar de Revestimento com aplicação personalizada, o perfeito desempenho dos produtos depende também das condições do substrato, condições climáticas locais no momento da aplicação e dos conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, portanto diluições, consumos e rendimentos devem ser considerados como referenciais, podendo variar em função das reais condições de aplicação. Recomenda-se teste prático antes do uso para determinar o consumo, a diluição e o acabamento.

APLICAÇÃO: Aplicar com rolo de lã, uma demão de DIORE PREPARADOR BASE ÁGUA, e deixar secar no mínimo 06 horas. Em seguida aplicar com rolo de espuma para texturas, uma demão do Diore Primer Delicato (ver Ficha Técnica), dar acabamento texturizado em baixo relevo e aguardar secagem mínima de 04 horas. Em seguida aplicar 01 demão do revestimento Diore Delicato Naturale espalhando o produto de forma uniforme, com uma desempenadeira de “aço inox”. Em seguida ainda com a desempenadeira de aço inox” realizar movimentos circulares tirando o excesso para atingir uma espessura igual ao diâmetro dos grãos a fim de dar um perfeito acabamento. Pode-se utilizar desempenadeira de plástico, porém o acabamento ficará mais rústico. Nunca utilizar desempenadeira de aço comum pois a oxidação pode causar manchas no revestimento. Aguardar mínimo de 06 horas para secagem superficial.

ATENÇÃO: o lixamento do revestimento (ver vídeo de aplicação no youtube no canal Diore Revestimentos e no site da empresa) é opcional, apenas para brilho imediato, porém deve-se aguardar mínimo de 03 dias de secagem superficial antes de lixar.

Consumo médio: 1,7 a 2,0 kg por m².

Diluição: máximo 5 % de água sobre o peso. Neste caso manter sempre o mesmo percentual (%).

Observação: Reboco GROSSO em demasia (areia grossa) e/ou com TONALIDADES DIFERENTES, recomendamos a remoção por lixamento ou espátula dos grãos de areia.

Para a aplicação do Diore Selador Acrílico Premium no caso de tonalidades diferentes a diluição deve ser diminuída (fazer teste prático para diluição, consumo e cobertura). O consumo médio será de 250 ml a 375 ml por m², ou seja, 40 a 60 m² /Caixa de 15 litros. Vide ficha técnica do produto para mais informações.

ATENÇÃO: Devido à granulometria e acabamento do produto pode ter-se impressão de manchas (nuanças) onde os grãos ficam mais espaçados ou agrupados, devido às ondulações do substrato.

RECOMENDAÇÕES

Manter a embalagem fechada fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco, ventilado, não em contato com o solo. Recomendamos armazenar sobre pallets. A embalagem não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada. Manter o ambiente ventilado durante a aplicação e a secagem.

Quando aplicar o material com pistola, utilizar máscara protetora e óculos de segurança. Em caso de contato com a pele ou os olhos, lave-os em água abundante. Se ingerido, não provoque vômito. Procure auxílio médico informando a composição do produto

ADVERTÊNCIA

Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10º C, umidade superior a 90% e com sol incidindo diretamente sobre a área em que o revestimento está sendo aplicado. Até 96 horas após aplicação, pingos de chuva podem provocar manchas. A superfície só poderá ser lavada após 30 dias, após aplicação. Nunca interrompa a aplicação no meio da superfície.

QUALIDADE

Este produto foi aprovado nos testes de controle de qualidade do fabricante, tendo suas características preservadas desde que corretamente conservado e utilizado. O perfeito desempenho dos produtos depende também das condições do substrato, condições climáticas locais no momento da aplicação e dos conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, portanto diluições, consumos e rendimentos devem ser considerados como referenciais, podendo variar em função das reais condições de aplicação.

OBSERVAÇÕES

1º) Recomendamos que a compra do material seja efetuada com uma margem de erro ou perda de 5 a 10 % sobre a área a ser aplicada, para evitar possíveis variações de tonalidade em complementos de obra.

2º) Diluições e consumo são indicativos. Efetuar sempre teste prático, antes de começar o serviço.

RECLAMAÇÕES: Observadas as instruções contidas nas embalagens, o prazo para reclamação caso haja algum defeito de fabricação no produto é de 48 horas, contadas do recebimento da mercadoria ou, no caso de ter-se iniciada a aplicação, até o limite de 20% (vinte por cento) de uma embalagem, desde que não seja ultrapassada sua validade constante na embalagem. Produto conforme norma ABNT 11.702 de 04/92

SEGURANÇA: Sua manipulação segura, se dá quando os operadores usam roupas de proteção, luvas, avental de pvc, máscara protetora, óculos contra respingos e botas impermeáveis. No caso de uso interno, manter a ventilação constante do local.