



DIORE POEIRA GEL

DESCRIÇÃO, COMPOSIÇÃO E USO. Revestimento texturizado a base de emulsão acrílica estirenada, minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, glicóis e tenso-ativos etoxilados, aditivos minerais e pedras ornamentais (mármore, granito, basalto e arenito). Uso externo e interno. Não recomendamos a utilização combinada e/ou misturas com outros produtos sem a orientação e concordância por parte do DETEC da DIORE.

INSTRUÇÕES DE USO, DILUIÇÃO E CONSUMO

Diluição: máximo 5 % de água sobre o peso, se necessário. Nesse caso manter sempre o mesmo percentual.

Consumo Médio: de 2,8 a 3,3 kg/m²

Aplicação: Aplicar com rolo de lã, uma demão de DIORE PREPARADOR BASE ÁGUA, e deixar secar no mínimo 06 horas. Em seguida aplicar com rolo de lã, uma demão (ou mais demãos se for necessário) do Diore Selador Acrílico Premium, e aguardar secagem mínima de 04 horas. Aplicar 01 demão do revestimento POEIRA GEL espalhando o produto de forma uniforme, com uma desempenadeira de aço isenta de ferrugem. Logo em seguida, quase que simultaneamente, com uma desempenadeira de acrílico ou pvc realizar movimentos circulares tirando o excesso para atingir uma espessura igual ao diâmetro dos grãos a fim de dar um perfeito acabamento.

ATENÇÃO: Devido à granulometria e acabamento do produto pode ter-se impressão de manchas (nuanças) onde os grãos ficam mais espaçados ou agrupados, devido às ondulações do substrato. Durante o processo de cura do revestimento, poderá ocorrer um branqueamento deste quando em contato com água, devido à saturação de água, característica que poderá ocorrer até a completa cura e cristalização do revestimento, em função de sua formulação especial (alto teor de aglutinante acrílico/resina e não utilização de corantes artificiais) não havendo nenhum prejuízo às propriedades técnicas do produto (resistência e durabilidade).

Observação preliminar: Confira na etiqueta se o material e a cor correspondem ao seu pedido e leia as instruções relativas ao produto contidas na bula da embalagem. Por se tratar de Revestimento com aplicação personalizada, o perfeito desempenho dos produtos depende também das condições do substrato, condições climáticas locais no momento da aplicação e dos conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, portanto diluições, consumos e rendimentos devem ser considerados como referenciais, podendo variar em função das reais condições de aplicação. Recomenda-se teste prático antes do uso para determinar o consumo, a diluição e o acabamento.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE (ABNT – NBR 13.245 – 06/2011). A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, sabão, mofo, manchas de ferrugem, resíduos orgânicos e ferrosos. Reboco novo deve ter 30 dias de cura e traço conforme normas ABNT. As partes soltas ou mal aderidas devem ser removidas e/ ou escovadas. Trincas profundas ou capilares, irregularidade e porosidade, como as do concreto aparente, devem ser corrigidas. Manchas de gordura devem ser removidas com água e detergentes. Mofo e algas devem ser removidos mecanicamente ou através de jateamento de água, para aplicação do DIORE SANITIZANTE. Isolar produtos químicos sujeitos a reação tipo desmoldantes, com DIORE PREPARADOR à base de solvente ou água, conforme o caso. Antes de iniciar a pintura, observe as orientações abaixo. Para outro tipo de utilização ou maiores informações, consulte o Departamento Técnico Diore.

VALIDADE DO PRODUTO A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO: Em balde ou galão 12 meses, em caixa 04 meses, em barrica 06 meses, quando não estão expostas a intenso calor, umidade, em contato direto com o solo e não violadas. Recomendamos armazenar sobre pallets.

TIPO DE SUPERFÍCIE	TRATAMENTO
Reboco Fraco / Baixa coesão/ Partículas soltas e/ou altamente absorvente (Gesso, Fibrocimento).	Aplicar Diore Preparador base água ou solvente, conforme o caso.
Imperfeições profundas	Corrigir com massa de reboco ou Diore Regularizador
Superfícies Caiadas	Raspar e/ou escovar a superfície para eliminar a cal o máximo possível. Aplicar Diore Preparador Base Solvente.
Manchas de Gorduras ou Graxas	Eliminar com uma solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem (se persistirem, aplicar Diore Preparador Base Solvente.
Algas e Mofos	Devem ser removidos mecanicamente ou através de jateamento de água para aplicação do produto Diore Sanitizante. (tipo solução de hipoclorito 1/10 com água). Após procedimento aplicar Diore Preparador Base Solvente
Reboco Novo	Aguardar a cura e secagem (30 dias no mínimo).
Superfícies com brilho	Lixar e eliminar o pó com pano umedecido em água. Proceder ao preparo da pintura.
Superfícies com umidade	Identificar a origem e tratar de maneira adequada e aguardar secagem completa. Proceder ao preparo da pintura.
Superfícies em bom estado	Lixar e eliminar o pó. Proceder ao preparo da pintura.
Repintura	Obrigatória aplicação do Diore Preparador (base água ou solvente), conforme necessidade.
Reboco Grosso em demasia (areia grossa) e/ou com tonalidades diferentes e/ou remendos	Recomendamos a remoção por lixamento ou espátula dos grãos de areia e aplicar duas demãos do Diore Selador Acrílico Premium. No caso de tonalidades diferentes, aplicar Diore Preparador para posterior aplicação de um selador acrílico.

RECOMENDAÇÕES

Manter a embalagem fechada fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco, ventilado, não em contato com o solo. Recomendamos armazenar sobre pallets. A embalagem não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada. Manter o ambiente ventilado durante a aplicação e a secagem. Quando aplicar o material com pistola, utilizar máscara protetora e óculos de segurança. Em caso de contato com a pele ou os olhos, lave-os em água abundante. Se ingerido, não provoque vômito. Procure auxílio médico informando a composição do produto.

ADVERTÊNCIA

Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10º C, umidade superior a 90% e com sol incidindo diretamente sobre a área que está sendo aplicado o selador. Até 72 horas de aplicado, pingos de chuva podem provocar manchas.

QUALIDADE

Este produto foi aprovado nos testes de controle de qualidade do fabricante, tendo suas características preservadas desde que corretamente conservado e utilizado. O perfeito desempenho dos produtos depende também das condições do substrato, condições climáticas locais no momento da aplicação e dos conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, portanto diluições, consumos e rendimentos devem ser considerados como referenciais, podendo variar em função das reais condições de aplicação.

OBSERVAÇÕES

1º) Recomendamos que a compra do material seja efetuada com uma margem de erro ou perda de 5 a 10 % sobre à área à ser aplicada, para evitar possíveis variações de tonalidade em complementos de obra.

2º) Diluições e consumo são indicativos. Efetuar sempre teste prático, antes de começar o serviço.

RECLAMAÇÕES: Observadas as instruções contidas nas embalagens, o prazo para reclamação caso haja algum defeito de fabricação no produto é de 48 horas, contadas do recebimento da mercadoria ou, no caso de iniciada a aplicação, até o limite de 5% (cinco por cento) do produto comprado, desde que não ultrapassada sua validade constante na embalagem.

Produto conforme norma ABNT 11.702 de 04/92

SEGURANÇA: Sua manipulação segura, se da quando os operadores usam roupas de proteção, luvas, avental de pvc, mascara protetora, óculos contra respingos e botas impermeáveis. No caso de uso interno, manter a ventilação constante do local.