



DIORE PRIMER METALLI CORTEN

Tinta a base de emulsão acrílica e acrílica estirenada (mínimo 50% de sólidos), minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, aditivos plastificantes, glicóis e tenso-ativos etoxilados e carboxilados, pigmentos isentos de metais pesados. Uso Externo e Interno em alvenaria, concreto, e massa corrida (interiores) ou acrílica (exterior / interior). Não recomendamos a utilização combinada e/ou misturas com outros produtos sem a orientação e concordância por parte do Fabricante.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE (ABNT – NBR 13.245 – 02/1995). A superfície deve estar firme, limpa, sem manchas de ferrugem, sem poeira, seca, coesa, sem gordura ou sabão, mofo, resíduos orgânicos e ferrosos. Reboco novo deve ter 30 dias de cura e traço conforme normas ABNT. As partes soltas ou mal aderidas devem ser removidas e/ ou escovadas. Trincas profundas ou capilares, irregularidade e porosidade, como as do concreto aparente, devem ser corrigidas. Manchas de gordura devem ser removidas com água e detergentes. Mofo e algas devem ser removidas mecanicamente ou através de jateamento de água, para aplicação do produto DIORE SANITIZANTE. Isolar produtos químicos sujeitos a reação tipo desmoldantes, com DIORE PREPARADOR BASE SOLVENTE.

TIPO DE SUPERFÍCIE	TRATAMENTO
Reboco Fraco / Baixa coesão / Partículas soltas e/ou altamente absorvente (Gesso, Fibrocimento).	- Aplicar o DIORE PREPARADOR, base água ou solvente e após secagem deste produto aplicar o DIORE SELADOR ACRÍLICO PREMIUM ou DIORE MICRO REVESTIMENTO na cor do revestimento..
Imperfeições profundas.	Corrigir com massa de reboco e/ou Branno regularizador de paredes.
Superfícies Caiadas	Raspar e/ou escovar a superfície para eliminar a cal o máximo possível. Aplicar DIORE PREPARADOR BASE SOLVENTE.
Manchas de Gorduras ou Graxas	Eliminar com uma solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem (se persistirem, aplicar DIORE PREPARADOR BASE SOLVENTE).
Algas e Mofos	Devem ser removidos mecanicamente ou através de jateamento de água para aplicação do produto DIORE SANITIZANTE. Após procedimento aplicar DIORE PREPARADOR BASE SOLVENTE.
Reboco Novo	Aguardar a cura e secagem (30 dias no mínimo) e aplicar o DIORE PREPARADOR BASE ÁGUA e após secagem deste produto, aplicar o PRIMER METALLI CORTEN.
Superfície com brilho	Lixar, eliminar o pó com um pano umedecido em água. Proceder ao preparo para pintura.
Superfícies com umidade	Identificar a origem e tratar de maneira adequada e aguardar secagem completa. Proceder ao preparo para pintura.
Superfície em bom estado	Lixar e eliminar o pó. Proceder ao preparo para pintura.

Observação: superfícies com alta absorção devem ser tratadas com DIORE PREPARADOR BASE ÁGUA OU SOLVENTE antes da aplicação do Selador. Recomendamos teste prático para avaliação do número de demãos e consumo.

VALIDADE DO PRODUTO A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO: Em balde ou galão plástico: 12 meses, Barrica: 06 meses, quando não estão expostas a intenso calor, umidade, em contato direto com o solo e não violadas. Recomendamos armazenar sobre pallets.

INSTRUÇÕES DE USO, DILUIÇÕES E CONSUMO.

Observação preliminar: Confira na etiqueta se o material e a cor correspondem ao seu pedido e leia as instruções relativas ao produto contidas na bula da embalagem. Por se tratar de Revestimento com aplicação personalizada, o perfeito desempenho dos produtos depende também das condições do substrato, condições climáticas locais no momento da aplicação e dos conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, portanto diluições, consumos e rendimentos devem ser considerados como referenciais, podendo variar em função das reais condições de aplicação. Recomenda-se teste prático antes do uso para determinar o consumo, a diluição e o acabamento.

Aplicação: Em reboco novo aplicar uma demão de Diore Preparador Base Água (ver Ficha Técnica) e aguardar mínimo 06 horas de secagem. Diluir o Primer Metalli Corten conforme instruções abaixo e misturar a tinta até completa homogeneização. Aplicar 01 demão bem encorpada com rolo de lã antigotas. Aguardar secagem mínima de 04 horas. Caso seja necessário, aplicar uma segunda demão.

Diluição: 30% de água sobre o volume, ou seja, 1,0 ltr água/ Gl (3,6ltr) ou 4,8 ltr água/Bld 16ltr. Neste caso manter sempre o mesmo percentual (%).

RENDIMENTO MÉDIO DE 50 A 60 M² POR GALÃO POR DEMÃO DEPENDENDO DAS REAIS CONDIÇÕES DO SUBSTRATO.

Observação: Reboco GROSSO em demasia (areia grossa) e/ou com TONALIDADES DIFERENTES, recomendamos a remoção por lixamento ou espátula dos grãos de areia e aplicação de massa acrílica para nivelar.

RECOMENDAÇÕES

Manter a embalagem fechada fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco, ventilado, não em contato com o solo. Recomendamos armazenar sobre pallets. A embalagem não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada. Manter o ambiente ventilado durante a aplicação e a secagem.

Quando aplicar o material com pistola, utilizar máscara protetora e óculos de segurança. Em caso de contato com a pele ou os olhos, lave-os em água abundante. Se ingerido, não provoque vômito. Procure auxílio médico informando a composição do produto

ADVERTÊNCIA

Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10º C, umidade superior a 90% e com sol incidindo diretamente sobre a área em que o revestimento está sendo aplicado. Até 72 horas após aplicação, pingos de chuva podem provocar manchas. Nunca interrompa a aplicação no meio da superfície.

QUALIDADE

Este produto foi aprovado nos testes de controle de qualidade do fabricante, tendo suas características preservadas desde que corretamente conservado e utilizado. O perfeito desempenho dos produtos depende também das condições do substrato, condições climáticas locais no momento da aplicação e dos conhecimentos técnicos e práticos do aplicador, portanto diluições, consumos e rendimentos devem ser considerados como referenciais, podendo variar em função das reais condições de aplicação.

OBSERVAÇÕES

1º) Recomendamos que a compra do material seja efetuada com uma margem de erro ou perda de 5 a 10 % sobre a área a ser aplicada, para evitar possíveis variações de tonalidade em complementos de obra.

2º) Diluições e consumo são indicativos. Efetuar sempre teste prático, antes de começar o serviço.

RECLAMAÇÕES: Observadas as instruções contidas nas embalagens, o prazo para reclamação caso haja algum defeito de fabricação no produto é de 72 horas, contadas do recebimento da mercadoria ou, no caso de ter-se iniciada a aplicação, até o limite de 5,0% (cinco por cento) do produto adquirido, desde que não seja ultrapassada sua validade constante na embalagem.

Produto conforme norma ABNT 11.702 de 04/92

SEGURANÇA: Sua manipulação segura, se dá quando os operadores usam roupas de proteção, luvas, avental de pvc, máscara protetora, óculos contra respingos e botas impermeáveis. No caso de uso interno, manter a ventilação constante do local.